



tel.0332/333034 - fax.0332/333103

info@broggini.it - www.broggini.it

ECOSCHIUMA POLIETER T.22 **MKS**

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-----|
| Densità | | 22 Kg/m ³ | |
| Altezza blocco | | cm.108 | |
| Caratteristiche di portanza | Resistenza alla compressione 40% Kpa | | 3,0 |
| | Identazione N | 25% | 91 |
| | | 40% | 117 |
| | | 65% | 225 |
| Colore | | giallo | |

ESENTE DA FREON, SOLVENTI CLORURATI E ADDITIVI IGNIFUGANTI

Densità ± 5%

Resistenza a compressione ± 15%

Identazione ± 15%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86

Metodo DIN 53577-ISO 3386

Metodo ISO 2439