



tel.0332/333034 - fax.0332/333103

info@broggini.it - www.broggini.it

## ECOSCHIUMA POLIETER T.25 A

AUTOESTINGUENTE: supera il test FMVSS 302

Densità: 25 Kg.-mc.

Colore: nero

Altezza blocco: cm.105

Caratteristiche di portanza				Resistenza a trazione		Deformaz. perm.
Resistenza alla compressione 40% Kpa	Identazione N			Carico a rottura Kpa	Allungamento %	Compressione 50%
	25%	40%	65%			
3,8	140	175	325	120	200	4

ESENTE DA FREON E SOLVENTI CLORURATI

Densità  $\pm$  5%

Resistenza a compressione  $\pm$  15%

Identazione  $\pm$  15%

Resistenza a trazione  $\pm$  5%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86

Metodo DIN 53577-ISO 3386

Metodo ISO 2439

Metodo A.S.T.M. D 3574-86