

ECOSCHIUMA POLIETER T.25/D

Supera il test California Technical Bulletin 117-2013 (TB117)

Densità		25,3 Kg/m ³	
Altezza blocco		cm.110	
Caratteristiche di portanza	Resistenza alla compressione 40% Kpa		5,2
	Identazione N	25%	168
		40%	213
		65%	425
Colore		bianco	

ESENTE DA FREON, SOLVENTI CLORURATI E ADDITIVI IGNIFUGANTI

Densità ± 5%
 Resistenza a compressione ± 15%
 Identazione ± 15%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86
 Metodo DIN 53577-ISO 3386
 Metodo ISO 2439