

## ECOSCHIUMA POLIETER T.35 MKS

Supera il test California Technical Bulletin 117-2013 (TB117)

Densità		35 Kg/m <sup>3</sup>	
Altezza blocco		cm.110/115	
Caratteristiche di portanza	Resistenza alla compressione 40% Kpa		3,6
	Identazione N	25%	118
		40%	146
		65%	265
Colore		nocciola	

ESENTE DA FREON, SOLVENTI CLORURATI E ADDITIVI IGNIFUGANTI

Densità ± 5%

Resistenza a compressione ± 15%

Identazione ± 15%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86

Metodo DIN 53577-ISO 3386

Metodo ISO 2439