



tel.0332/333034 - fax.0332/333103

info@broggini.it - www.broggini.it

ECOSCHIUMA POLIETER T.40/A

AUTOESTINGUENTE: supera il test CSE RF 4/83 classe 1 IM

Densità		40 Kg/m ³	
Altezza blocco		cm.105	
Caratteristiche di portanza	Resistenza alla compressione 40% Kpa		4,6
	Identazione N	25%	137
		40%	177
		65%	344
Colore		rosa	

ESENTE DA FREON, SOLVENTI CLORURATI E ADDITIVI IGNIFUGANTI

Densità ± 5%

Resistenza a compressione ± 15%

Identazione ± 15%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86

Metodo DIN 53577-ISO 3386

Metodo ISO 2439