



tel.0332/333034 - fax.0332/333103

info@broggini.it - www.broggini.it

ECOSCHIUMA POLIETER T. Flex 35

Densità: 34,5 Kg.-mc.

Colore: nocciola

Altezza blocco: cm.100

Durezza CLD40% (kPa)	Moduli di affondamento (N)				Compression Set@75%		Isteresi (%) Metodo interno		SAG factor (calcolato) UNI 6351
	UNI 6351; (campioni 10x10x5cm)				ISO 1856; 22h@70°C		std - 300mm/min	singola - 500mm/min	
UNI 6351	5%	15%	25%	65%	ΔPdc (% a 2h)	ΔSdc (% a 2h)			
3,6	19,2	30,7	32,1	61,6	23,8	2,7	9,2	--	1,9

ESENTE DA FREON E SOLVENTI CLORURATI

Densità \pm 5%

Compression set \pm 15%

Identazione \pm 15%