



Tel.0332/333034 Fax 0332/333103
www.broggini.it

ECOSCHIUMA POLIETER T. 40 A

AUTOESTINGUENTE: supera il test CSE RF 4/83 classe 1 I M.

Densità: 40 kg.-mc

Colore: rosa

Altezza blocco: cm. 105

caratteristiche di portanza			resistenza a trazione		def.per.	
resistenza alla comp. 40% kpa	indentazione N			carico a rottura kpa	allunga- mento%	compres- sione 50%
	25%	40%	65%			
5	180	220	420	150	230	2

ESENTE DA FREON E SOLVENTI CLORURATI

Densità +/- 5%

Resistenza a comp. +/- 15%

Indentazione +/- 15%

Resistenza a trazione +/- 5%

Metodo A.S.T.M. D 3574-86

Metodo DIN 53577-ISO 3386

Metodo ISO 2439

Metodo A.S.T.M. D 3574-86